



**TECNOCOAT P-2049 AL - MEMBRANE DE
POLYURÉE ALIPHATIQUE PURE POUR
L'ÉTANCHÉITÉ ET LA PROTECTION**

Polyurée pure bi-composante, pour imperméabilisation, étanchéité et protection, pulvérisation à chaud. Il est formé par le mélange de deux composants liquides hautement réactifs, Tecnocoat P-2049-AL /A (isocyanates) et Tecnocoat P-2049-AL /B (amines) à l'aide de notre équipement de pulvérisation spécifique (TC2049 [http://spray-equipment .tecnopolgroup.com/](http://spray-equipment.tecnopolgroup.com/)) ou similaire, pour obtenir une membrane de polyurée aliphatique pure, solide, complètement adhérente au support, sans joints ni chevauchements, extensible, étanche et imperméable, **complètement aliphatique et donc, avec une résistance totale à l'action des UV des rayons.**



UTILISATIONS

À appliquer pour l'étanchéité ou la protection de:

- Toitures praticables plates, inclinées, inversées, terrasses, balcons
- Piscines, aquariums, voire milieux marins.
- Revêtements de véhicules et de bateaux
- Revêtements sur structures métalliques
- Toitures en fibrociment/amiante (sur TECNOFOAM)
- Protection des systèmes d'isolation thermique en polyuréthane (TECNOFOAM)

NOTE : Pour d'autres applications/situations, veuillez consulter notre service technique

épaisseur minimum	1,5 mm
Sec au toucher	±5 secs
Resistance à la traction	>8 MPa
Allongement	>100 %
Dureté Shore A/D	>90/>40
Méthode d'application	équipement de projection à chaud



COULEURS

Blanc
Neutre



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Polyurée aliphatique pure à deux composants, qui une fois appliquée crée une membrane de dureté superficielle, de résistance mécanique, de durabilité, d'imperméabilité et d'étanchéité, applicable à des éléments tels que des toits praticables plats ou inclinés.
- L'application se fait par notre unité de dosage et projection TC-2049 (spray-equipment.tecnopolgroup.com) ou similaire
- La polyvalence et son séchage de 3 à 5 secondes, lui permettent de s'adapter à n'importe quelle surface, idéal pour des surfaces irrégulières et des formes en tous genres, qu'elles soient courbes ou droites.
- Les joints et tous types de points singuliers sont protégés, puisque la finition est uniforme et d'une seule pièce, offrant une surface avec un entretien et un nettoyage optimal.
- Ses propriétés lui permettent d'adhérer à n'importe quelle surface telle que le béton, les carreaux de céramique, les métaux, la mousse de polyuréthane pulvérisée (Tecnofoam), les panneaux de bois (OSB ou CTBX), les feuilles d'asphalte/bitumineuses. Quel que soit le matériau, la surface doit être homogène, cohésive, propre et sèche au moment de l'application des produits.
- Il est exempt de substances nocives pour la couche d'ozone, il ne favorise donc pas l'effet de serre (il NE contient PAS de HFC, HCFC, COV, etc...), COV=0. Il est 100% recyclable par des moyens mécaniques respectueux de l'environnement. Aucune collecte de gaz n'est nécessaire pour sa destruction ou son recyclage, il n'émet aucune substance dans l'environnement une fois installé.
- Il doit être appliqué dans des conditions sèches en évitant la présence d'humidité ou provenant de la surface à revêtir ou du support, que ce soit au moment de l'application ou ultérieurement (contre-pression du niveau de l'eau phréatique). En cas de présence d'humidité dans le support au moment de l'application, attendre le séchage du support et utiliserle primaire selon les conditions.

CONDITIONNEMENT

Fûts métalliques de 225 kg par composant (coté B: amines et coté A : isocyanates)

DURÉE DE VIE

La durée de conservation des deux composants est de 12 mois stockés à une température comprise entre 5 et 35 °C dans des endroits secs. Une fois le récipient ouvert, il doit être utilisé. A l'ouverture des fûts, secouer mécaniquement le composant B (fût bleu) pour assurer un bon mélange des composants internes.

PROCÉDÉ D'APPLICATION



Support en béton: Le béton doit être complètement durci (la cure du béton prend 28 jours) ou sinon, le niveau maximum de l'humidité autorisée pour le support doit être vérifié en fonction du primaire utilisé. Le béton doit avoir une surface avec une planéité correcte, une résistance superficielle élevée. Éliminer la laitance ou les huiles de décoffrage, et sans irrégularités excessives. Ainsi, l'action préalable de nettoyage HP, ponçage, fraisage ou grenailage sera évaluée par l'applicateur pour obtenir une préparation du support selon le Guide ICRI. 03732, valeurs CSP 3 à 5. Les trous existants ou les zones manquants de matière doivent être réparés à l'aide de certaines de nos résines époxy : Primer EP 1020/Primer EP-1010. Le Mastic PU doit être utilisé dans les fissures ou les petites fissures de surface. Dans les joints (largeur < 15 mm) : enlever l'ancien matériau, nettoyer et remplir de Mastic PU. Dans les joints (largeur >15 mm) : enlever l'ancien matériau, nettoyer et remplir d'un fond de joint, de Mastic PU. Compléter avec Tecnoband 100, bande de désolidarisation sur la partie supérieure. Dans les joints structurels/de dilatation : enlever les anciens matériaux, nettoyer et remplir avec du Mastic PU. Compléter avec des bandes élastiques type Mapeband TPE et Tecnoband 100. Nettoyage général du support, en éliminant la poussière, la saleté, la graisse ou l'efflorescence existante, par aspiration. Application du primaire à l'aide de notre Primer PU-1050/Primer PUC-1050, rendement total de 250 à 400 g/m² (appliqué en plusieurs couches ou Primer WET, en fonction de l'humidité existante du support et avec un rendement total de 450 g/m². Appliquer/projeter la membrane uniformément et en plusieurs couches jusqu'à obtenir l'épaisseur de film sec requise par le projet.

Support céramique: Les surfaces en céramique ne doivent pas avoir de joints vides ou d'éléments et de carreaux détachés. Ceux-ci doivent être remplis de mortier ou Mastic PU ou de Mastic P-2049, selon leur taille. Les joints existants fragiles ou dégradés: retirer l'ancien matériau, nettoyer et remplir avec Mastic P-2049. Ponçage avec un matériel spécifique, pour éliminer la mousse ou les particules solides adhérentes au support, et ouvrir les poncer la surface des carreaux. Nettoyer par aspiration. Application du Primer EP-1040, à une consommation totale de 100-150 g/m², ou du Primer EPw-1070, à 150-200 g/m². Appliquer/projeter la membrane uniformément et en plusieurs couches jusqu'à obtenir l'épaisseur de film sec requise par le projet.

NOTE: Pour d'autres types de supports, conditions météorologiques ou utilisation finale, consulter notre service technique.

PROCÉDURE DE RÉPARATION ET RECOUVREMENT

RÉPARATION: Dans les cas où la réparation de la membrane pour des causes accidentelles ou zones masquées préalablement par les installations, la procédure doit être la suivante : Élimination de la zone affectée et/ou de la surface endommagée. Poncer cette zone sur environ 20 à 30 cm. autour du périmètre, pour une superposition aisée des couches. Bien nettoyer et éliminer tous les contaminants des surfaces, tels que la poussière ou les copeaux, en utilisant de préférence des méthodes sèches. Appliquer une fine couche (100-150 g/m²) de résine polyuréthane Primer PU-1000, PU-1030, Primer PU-1050/Primer EPw-1070. Saupoudrer légèrement du sable de silice sur le primaire humide appliqué préalablement. Attendre le séchage total. Appliquer la membrane.

RECOUVREMENT: Dans les cas où le temps de recouvrement est dépassé (24 à 48 heures), le temps d'attente entre les tâches est donc prolongé, procédez comme suit: Poncer une bande longitudinale d'environ 20 à 30 cm de large sur la membrane existante. Nettoyage (aspiration) des déchets générés (poudre, poussière...) ou des poussières existantes ; si c'est possible, n'utilisez pas d'eau, et si c'est le cas, vérifiez la valeur d'humidité du support; Il est possible d'utiliser un solvant à base de cétones ou MEK, pour effectuer ce type de nettoyage de surface. Appliquer une fine couche (100-150 g/m²) de résine polyuréthane Primer PU-1030, Primer PU-1050/Primer EPw-1070. Étalez légèrement du sable de silice sur le primaire humide appliqué préalablement. Attendre le séchage total.

ÉQUIPEMENT DE PROJECTION RECOMMANDÉ

Pour la mise en oeuvre, il est nécessaire de mélanger les deux composants liquides initiaux, les isocyanates et les polyols, avec notre équipement de projection TC2049 (spray-equipment.tecnopolgroup.com) ou similaire (un entretien et un nettoyage appropriés sont recommandés). Les paramètres généraux de ce matériel seront les suivants :

- Température d'Isocyanate: 70-75 °C
- Température des amines: 70-75 °C



- Température des tuyaux: ± 70 °C
- Pression d'utilisation: 2.500 - 3.000 psi (170 to 205 bar)

Ces paramètres de température et de pression doivent être évalués, confirmés ou légèrement ajustés par l'applicateur, en fonction des conditions climatiques, des conditions météorologiques ou des spécifications du matériel de pulvérisation. Il incombe au propriétaire/applicateur du matériel de le maintenir en parfait état de fonctionnement afin de garantir le bon dosage des deux composants fournis séparément par Tecnopol, en tenant à jour régulièrement les registres d'entretien. Pendant l'application, il peut être nécessaire d'ajuster ces paramètres en fonction de l'évolution des conditions extérieures et de vérifier le bon fonctionnement de la machine (pression et température). La partie B doit être soigneusement mélangée à l'aide d'un mélangeur mécanique avant l'insertion des pompes de transfert. Les isocyanates étant sensibles à l'humidité, il convient de veiller à protéger les fûts et le matériel de pulvérisation de l'humidité pendant le stockage et l'utilisation. Stockez et nettoyez le distributeur conformément aux instructions du fabricant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Protection respiratoire : Lors de la manipulation ou de la pulvérisation, utiliser un appareil respiratoire à adduction d'air filtré avec cartouche de type ABEK. Protection de la peau : Utiliser des gants en caoutchouc, retirer immédiatement après contamination. Yeux/Visage : Porter des lunettes de sécurité pour éviter les éclaboussures et l'exposition aux particules dans l'air. Déchets : La production de déchets doit être évitée ou minimisée. Incinérer dans des conditions contrôlées conformément aux lois locales et aux réglementations nationales. Il est obligatoire d'avoir un bon système de ventilation lorsque vous appliquez dans des zones fermées. Pour la ventilation, vous devez utiliser un ventilateur ou un appareil similaire avec une puissance suffisante pour renouveler l'air ambiant. Après la fin de l'application, l'utilisation des locaux sans équipement respiratoire est d'au moins 24 heures en assurant une ventilation correcte de la zone pulvérisée. Les entreprises et les applicateurs doivent se conformer à toutes les directives applicables et appropriées en matière de stockage et de sécurité.



PROPRIÉTÉS TECHNIQUES ET CHIMIQUES

PROPIEDADES		VALOR
Densité	ISO 1675	1,10 ±0,05 g/cm ³
Densité composants* A/B	ISO 1675	1,11 ±0,05 g/cm ³ / 1,10 ± 0,05 g/cm ³
Viscosité composants* A/B (at 12 rpm)	ISO 2555	850± 50 cps / 1.100 ± 250 cps
Ratio de mélange (poids - volume)		100/102 - 100/100
Sec à toucher		±5 secondes
Temps de recouvrement		10 secondes ~ 48 heures
Alongement à la rupture	ISO 527-3	>100%
Résistance à la traction	ISO 527-3	>8 MPa
Dureté Shore A/D	DIN 53.505	>90/>40
Extrait sec	ISO 1768	100%
COV contenu (composés organiques volatiles)		0
Flux de vapeur d'eau	ISO-7783	G=0,0004 g/h
Transmission de vapeur d'eau	ISO-7783	1 g/m ² * jour
Épaisseur de couche d'air équivalente	ISO-7783	Sd= 22,20
Facteur de résistance à la vapeur d'eau	ISO-7783	μ=8.775
Étanchéité	EN-1928	CONFORME, SANS FUITES
Température d'application (support et ambiant)		5~ 35 °C
Température d'utilisation (environnement)		-10 ~ 80 °C
Humidité ambiante maximale		±85%
Pente du toit		pente zero
Réaction au feu		NPD

Résultats réalisés en laboratoire à 23°C et 50% HR, dans des conditions contrôlées. Ces valeurs peuvent varier en fonction de l'application, de la climatologie ou des conditions du support.

Les informations contenues dans ce document sont destinées à aider les clients pour déterminer si nos produits sont adaptés à leurs applications. Nos produits sont uniquement destinés à la vente aux clients industriels et commerciaux. Le client assume l'entière responsabilité du contrôle de la qualité, des tests et d'adéquation des produits, en fonction de l'utilisation envisagée.

Nous garantissons que nos produits sont conformes à nos spécifications écrites relatives aux composants liquides. Nous n'offrons aucune autre garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, de fait ou de loi, y compris toutes garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Notre responsabilité totale et le recours au remplacement, exclusivement, d'un produit non-conforme avéré, n'engagera en aucun cas notre responsabilité de tout autre dommage. Bien que les descriptions, les conceptions, les données et les informations contenues dans ce document soient présentées de bonne foi et considérées comme étant exactes, elles sont fournies à titre indicatif. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter le traitement ou l'application ou l'utilisation, Tecnopol Sistemas S.L recommande au lecteur, de faire des tests pour déterminer l'adéquation d'un produit pour un usage particulier avant l'utilisation.

Aucune garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, n'est donnée pour les produits décrits ou les conceptions, caractéristiques ou informations présentées, ou que les produits, les conceptions, les caractéristiques ou les informations peuvent être poursuivis en justice portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle d'autrui. Les descriptions, informations, caractéristiques ou conceptions fournies ne peuvent en aucun cas être considérées comme faisant partie des conditions générales de vente de Tecnopol Sistemas S.L. En outre, les descriptions, les conceptions, les données et les informations fournies par Tecnopol Sistemas SL ci-dessous sont fournies gratuitement et Tecnopol Sistemas SL n'assume aucune obligation, ni responsabilité quant aux résultats obtenus. Ces informations étant données et acceptées aux risques du lecteur.

Toutes les caractéristiques fournies se réfèrent à la production standard, utilisant des tolérances des tests de fabrication. L'utilisateur du produit, et non Tecnopol Sistemas S.L, est responsable de la détermination de l'adéquation et de la compatibilité de nos produits pour l'usage auquel il est destiné.

La responsabilité de Tecnopol Sistemas et de ses filiales pour toutes les réclamations est limitée au prix d'achat du matériel. Les produits peuvent être toxiques et nécessitent des précautions spéciales lors de la manipulation. L'utilisateur doit obtenir des informations détaillées sur la toxicité, ainsi que sur les procédures d'expédition, de manipulation et de stockage, et se conformer à toutes les normes de sécurité et environnementales applicables. (in any case, in the law, It's



mean we have to send the TDS at all customer) Aucune liberté de brevets ou d'autres droits de propriété industrielle ou intellectuelle n'est accordée ou à déduire.

